




BLOCK



IN&OUT FLOOR



DRIVEWAYS



STAIRWAY



INDUSTRY



URBAN LOCATIONS



POOL



HOSPITALITY AREAS



WALKWAYS



LANDSCAPING PROJECTS



GARDENS PATIO AREAS

IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN

BLOCK 2.0	Thickness	Pezzi per scatola	M² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet
20,2x20,2 - 8"x8"	18	20	0,80	32,80	36
20,2x30,4 - 8"x12"	18	10	0,60	24,65	48

VARIAZIONE CROMATICA_SHADE VARIATION_VARIATION CHROMATIQUE_CHROMATISCHE ABWEICHUNG

V1

aspetto uniforme
uniform appearance
aspect uniforme
Gleichmäßiges Bild

V2

lieve variazione
slight variation
légère différence de nuance
Leichte Abweichung

V3

moderata variazione
moderate variation
variation modérée
Mäßige Abweichung

V4

forte variazione
substantial variation
variation intense
Stärke Abweichung

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ - CHARACTERISTICS OR PROPERTIES CARACTERISTIQUES OU PROPRIETES - EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	NORME - STANDARS NORMES - NORMEN	SECONDO LE NORME - COMPLIANCE WITH STANDARDS - CONFORME AUX NORMES - ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G - GRUPPO BIA UGL	
			18MM
RESISTENZA ALLE MACCHIE - RESISTANCE TO STAIN - RESISTANCE AUX TACHES FLECKENFESTIGKEIT	ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO-DECLARED VALUE-VALEUR DÉCLARÉE - ANGEGBENER WERT	CLASSE 5
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI - CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - BASTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - BESTIMMUNG DER RUSTCHEMMENDE EIGENSCHAFT COEFFICIENT D'ATTRITO - DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION - COÉFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE - DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT	DIN EN 16165: 2021 ANNEX B	-	R11
	DIN EN 16165: 2021 ANNEX A	-	A+B+C
	BS-7976 PTV	≥ 36	CONFORME A LE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
	DCOF BOT 3000	WET ≥ 0,42	CONFORME A LE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH - RESISTANCE À LA FLEXION - BIEGEZUGFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	AVERAGE VALUE > 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA - BREAKING STRENGTH IN N - FORCE DE RUPTURE EN N - BRUCHLAST IN N	ISO 10545-4	≥ 700 N (sp < 7,5mm) ≥ 1300 N (sp ≥ 7,5mm)	CONFORME A LE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	< 0,10%
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - WINDERSTÄNDSFAKKGKEIT GEGEN TIEFENABRIEB	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	140 mm³
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ECARTS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	TESTS SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1-1-TESTOBTENUSSELO EN ISO 10545-1-1-TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN	NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY - QUALITÉ DE LA SURFACE - OBERFLÄCHENQUALITÄT	ISO 10545-2	IL 95% MIN DELLE PISTRELLE DEVE ESSERE ESENTE DA DIFETTIVISIBILI - AT LEAST 95% OF THE TILE MUST BE FREE FROM VISIBLE FLAWS - 95% MIN DES CARREUX NED OIVENT PRÉSENTER AUCUNE DÉFAUT VISIBLE - MINDESTENS 95% DER FLIESEN MUßSEN FREI VON SICHTBAREN	CONFORME A LE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
DEVIAZIONE MASSIMA DI RETTILINEITÀ IN % - MAXIMUM STRAIGHTNESS DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE DE RECTITUDE EN % - ZULAESSIGE HOECHSTABWEICHUNG DER KANTENGERADHEIT IN PROZENTEN		± 0,5 % ± 1,5 mm	CONFORME A LE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
DEVIAZIONE AMMISSIBILE IN %, DELLO SPESSORE MEDIO DI OGNI PIASTRELLA DALLA DIMENSIONE DI FABBRICAZIONE - ADMITTED DEVIATION, IN %, OF THE AVERAGE THICKNESS OF EACH TILE FROM THE PRODUCTION DIMENSIONS - MARGE DE TOLÉRANCE, EN POURCENTAGE, ENTRE L'ÉPAISSEUR MOYENNE DE CHAQUE CARREAU ET LA DIMENSION DE FABRICATION - ZULÄSSIGE ABWEICHUNG DER DURCHSCHNITTS DICKE JEDER FLIESE VOM HERSTELLMASS IN PROZENTEN		± 0,5 % ± 0,5 mm	CONFORME A LE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
DEVIAZIONE MASSIMA DI ORTOGONALITÀ IN % - MAXIMUM RIGHT- ANGLE DEVIATION IN % - MARGE DE TOLERANCE D'ANGULARITE IN % - HOECHSTABWEICHUNG DER RECHTWINKLIGKEIT IN PROZENTEN		± 0,5 % ± 2,0 mm	CONFORME A LE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
PLANARITÀ - FLATNESS - PLANEITE - EBENFLÄECHIGKEIT		± 0,5 % ± 2,0 mm	CONFORME A LE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH - LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE		± 0,6 % ± 2,0 mm	CONFORME A LE NORME - COMPLIES WITH STANDARD - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT
RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	TESTS SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 - PASS ACCORDING EN ISO 10545-1-1-TESTOBTENUSSELO EN ISO 10545-1-1-TEST LAUT EN ISO 10545-1 BESTANDEN	NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE - RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES - FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE	DM-1-2-2007- Reg-CE 193-2004	VALORE DICHIARATO-DECLARED VALUE-VALEUR DÉCLARÉE - ANGEGBENER WERT	CONFORME A LE NORME - NO VARIATION - COMPLIES WITH STANDARD, NO VARIATION - CONFORME AUX NORMES, PAS DE CHANGEMENTS - NORMGERECHT, KEINE ÄNDERUNG